FICHA DE PRODUCTO

PLADUR® PASTA DE JUNTAS MULTIUSOS

03e01011ES - Rev. 03/2013

DESCRIPCIÓN

Material en polvo en base cargas inorgánicas destinado al uso mixto en aplicaciones propias de la Pasta de Agarre y Pastas de Juntas Pladur®. Está debidamente aditivado para mezclar con agua previamente a su puesta en obra.
Es una pasta de fraguado por lo que sus tiempos de endurecimiento están prestablecidos.
Reúne en un único producto las propiedades principales de una pasta de agarre y una pasta de juntas, forma que puede sustituir a ambas en determinados tipos de obra.

CAMPO DE APLICACIÓN

- La pasta Pladur® Multiuso ofrece la posibilidad de realizar el tratamiento de juntas y los trasdosados de placa de yeso con un único material.
- También permite realizar el resto de trabajos propios de la pasta de agarre o pasta de juntas: repaso general a zonas con desperfectos, pequeñas reparaciones, relleno de pequeños huecos…etc.
- Esta amplitud de usos hacen que esta pasta sea muy útil en trabajos de reforma, decoración, mantenimiento…etc en los que las cantidades a emplear son pequeñas.
- Es válida para su uso de forma manual.
- No es válida para realizar tratamientos de juntas sin cinta.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR	OBSERVACIONES
COLOR	Blanco - Grisáceo	-
AMASADO (cantidad H_2O)	6 L / saco Aprox.	Variable según se prepare para el encintado, carga o acabado.
TIEMPO DE SECADO	60 -90 min.	Depende de las condiciones climatológicas
TIPO DE APLICACIÓN	Manual	-
CONDICIONES DE APLICACIÓN	entre 5^0C y 35^0C < 85 % HR	Temperaturas y humedades relativas fuera de estos límites pueden afectar al comportamiento de la pasta.
PH	< 10	-
TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE LA MASA	No se recomienda utilizarla más allá de 48 horas.	En cubo cerrado y tapado. Se recomienda cubrir la superficie de la mezcla con una fina capa de agua o film de polietileno.
ADHERENCIA SOBRE PLACA PLADUR® N / LADRILLO	≥ 0,8 Kg/cm² ≥ 2,0 Kg/cm²	Método SATTEC, 7 días, 20^0C Las heladas y altas humedades pueden alterar este valor
ADHERENCIA POLIESTIRENO EXPANDIDO (tipo III)	≥ 0,5 Kg/cm²	Método SATTEC, 7 días, 20^0C (polietileno densidad 15 Kg/m³, según EN 53-310)
REACCIÓN AL FUEGO	A2 s1 d0	-
NORMATIVA APLICABLE	UNE - 13963	CE
CLASIFICACIÓN (UNE-13963)	3B	-

EMBALAJE

- Sacos de 10Kg
- 110 sacos/pallet - Peso lote pallet completo: 1.120 Kg aprox.

MODO DE EMPLEO

a) *Como Pasta de Juntas*

- Instalar las placas de los sistemas Pladur® siguiendo rigurosamente las instrucciones del fabricante. .
- En el amasado emplear agua limpia y un recipiente limpio, libre de residuos o restos de otras mezclas. Emplear la cantidad de agua recomendada y remover con batidor mecánico. Se recomienda dejar reposar un tiempo mínimo de 5 min. antes de su aplicación.
- Aplicar una fina capa de pasta a lo largo de la junta y pegar la Cinta de Juntas Pladur®. Aplanar y retirar con la espátula el exceso de pasta evitando dejar grumos, bultos y burbujas de aire bajo la cinta. Dejar secar completamente.
- Aplicar las sucesivas manos de pasta en función del acabado requerido (una mano para un acabado Q1, dos manos para un acabado Q2 ó tres manos para un acabado Q3)
- Aplicar dos o tres manos de pasta a las cabezas de los tornillos
- Emplear Cinta Guardavivos Pladur® o Cinta de Juntas Pladur® en las esquinas o rincones respectivamente. La forma de tratar estos puntos es semejante a las juntas entre placas (pegado de cinta y dos o tres manos posteriores de pasta)
- Es necesario respetar los tiempos de secado entre cada mano, de forma contraria podrían aparecer mermas y fisuras no deseadas
- Cada una de las manos se aplicará con una anchura ligeramente superior a la anterior.

b) *Como Pasta de Agarre*

- El muro soporte sobre el que se aplique la pasta debe estar igualmente limpio, seco y libre de polvo o residuos. Además debe contar con la adherencia y absorción adecuada. En caso de superficies con poca adherencia o muy absorbentes se recomienda utilizar un puente de adherencia (látex) o regulador de absorción (imprimación) según corresponda.
- En el amasado emplear agua limpia y un recipiente limpio, libre de residuos o restos de otras mezclas. Emplear la cantidad de agua recomendada y remover con batidor mecánico. Se recomienda dejar reposar la masa obtenida aproximadamente 5 min. antes de su aplicación.

- La ejecución de trasdosados con la Pasta de Agarre se puede realizar mediante llana dentada (espesor máx. aplicado 1cm.) o mediante pelladas (espesor máx. 2cm.) El diámetro de la torta resultante de cada pellada, una vez adherida la placa, debe aproximarse a 18 ó 20 cm.
- Si la irregularidad del muro soporte es inferior a 1cm. La pasta se podrá aplicar con llana dentada de forma continua o por tiras de 10cm. de anchura y un máximo de 40cm. de separación entre ellas. También se podrá aplicar mediante pelladas, éstas deberán formar cuadrículas de 40x40cm, salvo en los perímetros que forman las placas, cuya distancia debe ser de un máximo de 20cm.
- Si la irregularidad del muro soporte es superior a un 1cm e inferior a 2cm únicamente se aplicará a través de pelladas.
- Si la irregularidad del muro soporte es superior a 2cm. e inferior a 6cm. Se aplicará a través de tientos (sucesión de pelladas y tiras de placa (20 cm. de ancho) que igualan el soporte base)
- Es necesario dejar transcurrir 24h. antes de utilizar el trasdosado, de forma contraria no puede asegurarse la adherencia completa de la pasta.

RENDIMIENTO APROXIMADO

a) Como Pasta de Juntas

- Nivel de Acabado Q1: 0,25 Kg/m^2
- Nivel de Acabado Q2: 0,30 Kg/m^2
- Nivel de Acabado Q3: 0,32 Kg/m^2
- Consumo aproximado por m^2 de trasdosado en juntas con borde afinado, sin tener en cuenta las juntas perimetrales ni desperdicios.

b) Como Pasta de Agarre

- Aprox. 5 Kg /m^2
- Consumo aproximado por m2 de trasdosado directo en un soporte irregular de menos de 20 mm, sin desperdicios.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar los sacos en un lugar seco y cubierto, protegido de las heladas y la exposición directa al sol. Mantener elevados del suelo para protegerles de la humedad.
- La pasta Pladur® Multiuso tiene una caducidad de 6 meses desde su fecha de fabricación, siempre que se conserve en su envase original, cerrado, no deteriorado y bajo las recomendaciones aquí indicadas.
- Humedad, frío o calor extremos aceleran su envejecimiento y reducen su caducidad.

ACABADOS / DECORACIÓN

- Al aplicar una pintura u otra técnica de decoración es necesario asegurarse de que la pasta aplicada está completamente seca y se recomienda que la superficie esté limpia y libre de polvo.
- Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante del material que se emplee como decoración.
- Es recomendable aplicar una imprimación y dejar secar antes de pintar, texturizar o empapelar, de forma que se iguale la capacidad de absorción de la placa y la pasta. Siga las instrucciones del fabricante para su aplicación.

PRECAUCIONES

- Se seguirá en todo momento las indicaciones reflejadas en su embalaje original.
- No debe mezclarse con ningún otro producto (yeso, colas, cemento) ya que aunque tengan un aspecto similar poseen distinta naturaleza química y alterarán las propiedades y el comportamiento de la pasta.
- Aunque la pasta Pladur® Multiuso puede emplearse indistintamente como pasta de juntas o pasta de agarre, obviamente las prestaciones que ofrece no son exactamente iguales que la de estos productos. De esta forma, así como los valores de adherencia sobre placa o materiales aislantes difieren ligeramente de los ofrecidos por la Pasta de Agarre Pladur®, la comodidad de aplicación sobre juntas puede ser ligeramente inferior a la que se experimenta con el resto de pastas para juntas Pladur®
- Con riesgo de heladas no debe prepararse la mezcla ni ser aplicada.
- Es recomendable una adecuada ventilación en el lugar de aplicación para evitar un exceso de humedad.
- Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual.
Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones.
PLADUR® es una marca registrada a favor de YESOS IBÉRICOS, S.A del GRUPO URALITA.